

물질안전보건자료 (MSDS)

테라코트 썬(스무스 썬, 수퍼화인 썬, 데코 썬, 그레놀 썬, 사하라 썬, 엑셀 썬)

Date of issue: 2017-02-10

Revision date: 2019-10-04

Version: R0010.0001

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- 테라코트 썬 (스무스 썬, 수퍼화인 썬, 데코 썬, 그레놀 썬, 사하라 썬, 엑셀 썬) [61413]

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 건축물 외부 마감재
- 사용상의 제한 : 자료없음

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

- 제조자 정보
 - 회사명 : 테라코 코리아(주)
 - 주소 : 충북 제천시 송학면 시곡리 518-13
 - 담당부서 : 기술센터
 - 전화번호 : 043-645-8814
 - 긴급 전화번호 : 043-645-8840
 - FAX 번호 : 043-652-9429
 - 이메일 주소 : terraco@terraco.co.kr
- 공급자/유통업자 정보
 - 회사명 :
 - 주소 :
 - 긴급 전화번호 :


2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2
- 발암성 : 구분2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 경고

○ 유해·위험 문구

- H319 눈에 심한 자극을 일으킴
- H351 암을 일으킬 것으로 의심됨

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.

2) 대응

- P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
- P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

3) 저장

- P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

4) 폐기

- P501 폐기물관리법의 해당내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

○ NFPA 등급 (0 ~ 4 단계)

- 보건 : 2, 화재 : 0, 반응성 : 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
Dolomite	Magnesium calcium carbonate	16389-88-1 / KE-13036	65-75
Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer	-	25085-19-2 / KE-00202	5-10
Water	Dihydrogen oxide	7732-18-5 / KE-35400	5-10
Limestone	Calcium carbonate	1317-65-3 / KE-21996	5-10
Poly[oxy(methylsilylene)]	-	9004-73-3 / KE-29017	1-5
Titanium dioxide	Titanium oxide (TiO2)	13463-67-7 / KE-33900	3-5
2-Propenoic acid homopolymer sodium salt	Sodium polyacrylate	9003-04-7 / KE-29567	0.1-3
Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester	Hydroxypropyl methyl cellulose	9004-65-3 / KE-05368	0.1-3
2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온	3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸- ; 3-아이소싸이아졸론, 2-메틸- ; 메틸아이소싸이아졸론 ; 아이소싸이아졸론[3,(2H)], 2-메틸- ; 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸리논 ; 클로로-메틸-아이소싸이아졸리논 ; 2-메틸-3-아이소싸이아졸론 ; N-메틸아이소싸이아졸론 ; 4-아이소싸이아졸린-3-온, 2-메틸-	2682-20-4 / KE-24316	0.01-2
기 타	영업기밀	-	0.01-3

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피부는 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 소형 화재: 건조모래, 건조화학제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO₂ (적절한 소화제) 대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제) 고압주수 (부적절한 소화제)
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생시킬 수 있음
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음
- 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.
- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오.
- 화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키시오.
- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 보호구를 착용한 후 손상된 용기 또는 누출된 물질을 처리하시오.
- 유출 액체 및 누출 부위에 직접 주수하지 마시오.
- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지하시오.
- 전문가의 감독없이 청소 및 처리를 하지 마시오.
- 피부 접촉 및 흡입을 피하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.
- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 다량누출: 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
- 폐기물관리법(환경부)에 의해 처리하시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.
- 소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 담아내시오.
- 추후 처리를 위해 제방을 축조하시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 직접적인 물리적 접촉을 피하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.
- 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 화기엄금
- 정전기를 방지하고 보일러 등의 열원근처나 가연물 주위는 피해서 보관하시오.
- 밀폐용기에 담아 수거하시오.
- 발암성 물질 저장구역을 지정하여 저장하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [Limestone] : TWA : 10 mg/□
- [Titanium dioxide] : TWA : 10 mg/□
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : TWA : 0.1 mg/□
- [Dolomite] : 자료없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 자료없음
- [Water] : 자료없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 자료없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 자료없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 자료없음
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 자료없음

○ ACGIH노출기준

- [Titanium dioxide] : TWA 10 mg/m3
- [Dolomite] : 자료없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 자료없음
- [Water] : 자료없음
- [Limestone] : 자료없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 자료없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 자료없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 자료없음
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 자료없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 자료없음

○ 생물학적 노출기준

- [Dolomite] : 자료없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 자료없음
- [Water] : 자료없음
- [Limestone] : 자료없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 자료없음
- [Titanium dioxide] : 자료없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 자료없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 자료없음
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 자료없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)

○ 눈 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것.
- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체(점성이 있는 액체)
- 색	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.
- 유해중합반응을 일으키지 않음.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)
 - 자료없음
- (경구)
 - 자료없음
- (눈·피부)
 - 눈에 심한 자극을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg
- [Water] : LD50 > 90000 mg/□ Rat (KOSHA)
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : LD50 > 10000 mg/□ Mouse
- [Titanium dioxide] : LD50 > 10000 mg/□ Rat (HSDB)
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : LD50 > 40000 mg/□ Rat
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : LD50 > 10000 mg/□
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : LD50 66~105 mg/□ Rat (toxicology summary of toxic substances)
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : LD50 105 mg/kg Rat (US EPA, EU SCCS)
- [Dolomite] : 자료없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 자료없음
- [Limestone] : 자료없음

* 경피 독성

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : LD50 > 10000 mg/□ Mouse
- [Titanium dioxide] : LD50 > 10000 mg/□ Rabbit (IUCRID)
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : LD50 200 mg/□ Rabbit (Rat LD50=141 mg/kg)
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : LD50 200 mg/kg rabbit (US EPA, EU SCCS)
- [Dolomite] : 자료없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 자료없음
- [Water] : 자료없음
- [Limestone] : 자료없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 자료없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 자료없음

* 흡입 독성

- 제품 (ATEmix) : 자료없음
- [Titanium dioxide] : LC50 >3.43 mg/l Rat (OECD TG 403)
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : LC50 0.33 mg/l 4 hr Rat (EU CIT/MIT mixed)
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : Mist LC50 0.33 mg/L/4hr rat (US EPA)
- [Dolomite] : 자료없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 자료없음
- [Water] : 자료없음
- [Limestone] : 자료없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 자료없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 자료없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 자료없음

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [Dolomite] : 자극 없음
- [Titanium dioxide] : 토끼에서 피부 자극성 시험 결과 약한 자극성 혹은 비자극성 (NITE(2006))
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 피부 부식성 (HSDB, EPA, EU SCCS)
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 피부 부식성/피부 자극성 구분1로 분류됨
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 자료없음
- [Water] : 자료없음
- [Limestone] : 자료없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 자료없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 자료없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 자료없음

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [Dolomite] : 가벼운 자극 있음
- [Titanium dioxide] : 토끼에서 안 자극성 시험 결과 약한 자극성 (NITE(2006))
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 부식성: rabbit (US EPA, EU SCCS)
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 자료없음
- [Water] : 자료없음
- [Limestone] : 자료없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 자료없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 자료없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 자료없음
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 자료없음

○ 호흡기 과민성

- [Dolomite] : 자료없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 자료없음
- [Water] : 자료없음
- [Limestone] : 자료없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 자료없음
- [Titanium dioxide] : 자료없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 자료없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 자료없음
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 자료없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [Dolomite] : 사람을 이용한 피부과민성반응시험을 하였을 때 과민성반응이 없음
- [Titanium dioxide] : 사람에서 패치 테스트 결과 음성 (NITE(2006))
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 과민성 : 기니피그 (US EPA, EU SCCS)
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 피부 과민성
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 자료없음
- [Water] : 자료없음
- [Limestone] : 자료없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 자료없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 자료없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 자료없음

○ 발암성

* 환경부 화학물질관리법

- [Dolomite] : 자료없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 자료없음
- [Water] : 자료없음
- [Limestone] : 자료없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 자료없음
- [Titanium dioxide] : 자료없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 자료없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 자료없음
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 자료없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 자료없음

* IARC

- [Titanium dioxide] : Group 2B
- [Dolomite] : 자료없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 자료없음
- [Water] : 자료없음
- [Limestone] : 자료없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 자료없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 자료없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 자료없음
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 자료없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 자료없음

* OSHA

- [Dolomite] : 자료없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 자료없음
- [Water] : 자료없음
- [Limestone] : 자료없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 자료없음
- [Titanium dioxide] : 자료없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 자료없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 자료없음
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 자료없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 자료없음

* ACGIH

- [Titanium dioxide] : A4
- [Dolomite] : 자료없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 자료없음
- [Water] : 자료없음
- [Limestone] : 자료없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 자료없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 자료없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 자료없음
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 자료없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 자료없음

* NTP

- [Dolomite] : 자료없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 자료없음
- [Water] : 자료없음
- [Limestone] : 자료없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 자료없음
- [Titanium dioxide] : 자료없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 자료없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 자료없음
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 자료없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 자료없음

* EU CLP

- [Dolomite] : 자료없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 자료없음
- [Water] : 자료없음
- [Limestone] : 자료없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 자료없음
- [Titanium dioxide] : 자료없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 자료없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 자료없음
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 자료없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 자료없음

○ 생식세포 변이원성

- [Titanium dioxide] : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 OECD TG 471, 포유류세포 유전자돌연변이시험 OECD TG 476, 염색체이상시험 OECD TG 473 결과 대사활성유무와 관계없이 음성, 생체 내 염색체이상시험, 소색시험결과 음성
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : In vitro - 미생물을 이용한 복귀돌연변이 시험(Ames Salmonella typhimurium TA100): 양성
- [Dolomite] : 자료없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 자료없음
- [Water] : 자료없음
- [Limestone] : 자료없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 자료없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 자료없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 자료없음
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 자료없음

○ 생식독성

- [Titanium dioxide]: 랫드를 이용한 생식발달독성시험결과, 임상증상, 몸무게변화 등 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 1000 mg/kg bw/day, OECD TG 210
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온]: 랫드를 이용한 2세대 생식독성시험(OECD TG416, GLP) 결과 P1 및 P2세대에서 위에 점막부종 및 염증 등 관찰되었으며, 기타 조직병리학적 변화가 관찰되었으나 용량의존적이지 않음. NOEL = 300 ppm(22.7-28 mg/kg/day(P1), 35.7-39.1 mg/kg/day(P2)). 생식 및 발달과 관련된 영향은 관찰되지 않음 (EU CIT/MIT 혼합물(14.76%)) 랫드를 이용한 최기형성 시험 결과 최고농도에서도 영향이 관찰되지 않음 NOAEL > 15 mg/kg bw/day(CIT/MIT 13.9%) (EU CIT/MIT 혼합물(10.2%))
- [Dolomite]: 자료없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer]: 자료없음
- [Water]: 자료없음
- [Limestone]: 자료없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]]: 자료없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt]: 자료없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester]: 자료없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물]: 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [Titanium dioxide]: 랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 사망없고 몸무게 변화와 두껍시 등 내안 병변이 관찰되지 않음 OECD TG 425
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온]: 랫드 K150 69 ug/L 호흡기 자극을 나타냄 (EU CIT/MIT 혼합물)
- [Dolomite]: 자료없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer]: 자료없음
- [Water]: 자료없음
- [Limestone]: 자료없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]]: 자료없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt]: 자료없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester]: 자료없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물]: 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [Titanium dioxide]: 랫드를 이용한 경구반복독성시험결과, 사망없고 별다른 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 24,000 mg/kg bw/day OECD TG 407
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온]: 랫드를 이용한 90일 흡입반복독성시험 (OECD TG413, GLP) 결과 1.15 mg/m3에서의 호흡기 자극으로 인해 NOEL = 0.34 mg/m3, 조직병리학적 영향 등의 유해 영향에 대한 NOAEC = 2.64 mg/m3으로 나타남(CMI/MI 혼합물)
- [Dolomite]: 자료없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer]: 자료없음
- [Water]: 자료없음
- [Limestone]: 자료없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]]: 자료없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt]: 자료없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester]: 자료없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물]: 자료없음

○ 흡인 유해성

- [Dolomite]: 자료없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer]: 자료없음
- [Water]: 자료없음
- [Limestone]: 자료없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]]: 자료없음
- [Titanium dioxide]: 자료없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt]: 자료없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester]: 자료없음
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온]: 자료없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물]: 자료없음

○ 고용노동부고시

* 발암성

- [Titanium dioxide]: 발암성 2
- [Dolomite]: 자료없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer]: 자료없음
- [Water]: 자료없음
- [Limestone]: 자료없음

- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 자료없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 자료없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 자료없음
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 자료없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 자료없음

* 생식세포 변이원성

- [Dolomite] : 자료없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 자료없음
- [Water] : 자료없음
- [Limestone] : 자료없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 자료없음
- [Titanium dioxide] : 자료없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 자료없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 자료없음
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 자료없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 자료없음

* 생식독성

- [Dolomite] : 자료없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 자료없음
- [Water] : 자료없음
- [Limestone] : 자료없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 자료없음
- [Titanium dioxide] : 자료없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 자료없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 자료없음
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 자료없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [Titanium dioxide] : LL50 >100 mg/l 96 hr *Oryzias latipes*(OECD TG 203)
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : LC50 2540000000 mg/l 96 hr (Estimate)
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : LC50 0.3 mg/l 96 hr *Lepomis macrochirus* (Toxic chemicals data abstract)
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : LC50 = 0.27 mg/l 96 hr *Brachydanio rerio* (HSNO)
- [Dolomite] : 자료없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 자료없음
- [Water] : 자료없음
- [Limestone] : 자료없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 자료없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 자료없음

○ 갑각류

- [Titanium dioxide] : EC50 >100 mg/l 48 hr *Daphnia magna*(48h-EL50 *Daphnia magna* >100 mg/L, 48h-EC50 >100, 48h-EC10 = 91.2 mg/L, OECD TG 202)
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : EC50 1640000000 mg/l 48 hr (Estimate)
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : EC50 0.18 mg/l 48 hr *Daphnia magna* (ECOTOX)
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : LC50 = 0.18 mg/l 48 hr *Daphnia magna* (HSNO)
- [Dolomite] : 자료없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 자료없음
- [Water] : 자료없음
- [Limestone] : 자료없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 자료없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 자료없음

○ 조류

- [Titanium dioxide] : ErL50 >100 mg/ℓ 72 hr (Pseudokirchneriella subcapitata, 72h-ErL50 Pseudokirchneriella subcapitata >100 mg/L growth rate, static, 72h-EyL50 >100 mg/L static, OECD TG 201)
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : EC50 675000000 mg/ℓ 96 hr (Estimate)
- [Dolomite] : 자료없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 자료없음
- [Water] : 자료없음
- [Limestone] : 자료없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 자료없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 자료없음
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 자료없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [Water] : log Kow = -1.38
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : log Kow -5.30 (Estimate)
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : log Kow -0.49 (Toxic chemicals data abstract)
- [Dolomite] : 자료없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 자료없음
- [Limestone] : 자료없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 자료없음
- [Titanium dioxide] : 자료없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 자료없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 자료없음

○ 분해성

- [Dolomite] : 자료없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 자료없음
- [Water] : 자료없음
- [Limestone] : 자료없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 자료없음
- [Titanium dioxide] : 자료없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 자료없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 자료없음
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 자료없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : BCF 3.162 (Estimate)
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : BCF 3.162 (Estimate)
- [Dolomite] : 자료없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 자료없음
- [Water] : 자료없음
- [Limestone] : 자료없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 자료없음
- [Titanium dioxide] : 자료없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 자료없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 자료없음

○ 생분해성

- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : Non-biodegradable(because there is no data for rapid degradability and bioaccumulation potential)
- [Dolomite] : 자료없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 자료없음
- [Water] : 자료없음
- [Limestone] : 자료없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 자료없음
- [Titanium dioxide] : 자료없음

- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 자료없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 자료없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 자료없음

라. 토양 이동성

- [Dolomite] : 자료없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 자료없음
- [Water] : 자료없음
- [Limestone] : 자료없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 자료없음
- [Titanium dioxide] : 자료없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 자료없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 자료없음
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 자료없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [Limestone] : 해당없음
- [Water] : 해당없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 해당없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 해당없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Dolomite] : 해당없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : EC50 0.18 mg/l 48 hr Daphnia magna (ECOTOX)
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 급성/만성수생환경 유해성 구분1로 분류됨
- [Dolomite] : 자료없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 자료없음
- [Water] : 자료없음
- [Limestone] : 자료없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 자료없음
- [Titanium dioxide] : 자료없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 자료없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 2종류이상의 지정폐기물이 혼합되어 있어 분리하여 처리하기 어려운 경우에는 소각 또는 이와 유사한 방법으로 감량화 안정화 처리할 수 있음.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 소각 처리할 것.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

나. 유엔 적정 선적명

- 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

- 해당없음

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류: 자료없음
- 유출 시 비상조치의 종류: 자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 Dolomite, 광물성분진)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Limestone, 광물성분진)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Titanium dioxide)
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer]: 해당없음
- [Water]: 해당없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]]: 해당없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt]: 해당없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester]: 해당없음
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온]: 해당없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물]: 해당없음

○ 노출기준설정물질

- 해당됨 (Limestone)
- 해당됨 (Titanium dioxide)
- 해당됨 (5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물)
- [Dolomite]: 해당없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer]: 해당없음
- [Water]: 해당없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]]: 해당없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt]: 해당없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester]: 해당없음
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온]: 해당없음

○ 관리대상유해물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 Titanium dioxide 이산화 티타늄)
- [Dolomite]: 해당없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer]: 해당없음
- [Water]: 해당없음
- [Limestone]: 해당없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]]: 해당없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt]: 해당없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester]: 해당없음
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온]: 해당없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물]: 해당없음

○ 특수건강검진대상물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 Dolomite, 광물성분진)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 Limestone, 광물성분진)
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer]: 해당없음

- [Water] : 해당없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 해당없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 해당없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 해당없음
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 해당없음
- **제조등금지물질**
 - [Dolomite] : 해당없음
 - [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 해당없음
 - [Water] : 해당없음
 - [Limestone] : 해당없음
 - [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 해당없음
 - [Titanium dioxide] : 해당없음
 - [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 해당없음
 - [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 해당없음
 - [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 해당없음
 - [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 해당없음
- **허가대상물질**
 - [Dolomite] : 해당없음
 - [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 해당없음
 - [Water] : 해당없음
 - [Limestone] : 해당없음
 - [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 해당없음
 - [Titanium dioxide] : 해당없음
 - [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 해당없음
 - [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 해당없음
 - [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 해당없음
 - [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 해당없음
- **PSM대상물질**
 - [Dolomite] : 해당없음
 - [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 해당없음
 - [Water] : 해당없음
 - [Limestone] : 해당없음
 - [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 해당없음
 - [Titanium dioxide] : 해당없음
 - [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 해당없음
 - [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 해당없음
 - [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 해당없음
 - [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

- **등록대상기존화학물질**
 - [Limestone] : 해당없음
 - [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 278
 - [Water] : 해당없음
 - [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 해당없음
 - [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 해당없음
 - [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 해당없음
 - [Titanium dioxide] : 해당없음
 - [Dolomite] : 해당없음
 - [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 해당없음
 - [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 456
- **중점관리물질**
 - [Limestone] : 해당없음
 - [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 해당없음

- [Water] : 해당없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 해당없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 해당없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [Dolomite] : 해당없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 해당없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 해당없음
- **CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질**
 - [Limestone] : 해당없음
 - [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 해당없음
 - [Water] : 해당없음
 - [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 해당없음
 - [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 해당없음
 - [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 해당없음
 - [Titanium dioxide] : 해당없음
 - [Dolomite] : 해당없음
 - [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 해당없음
 - [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

- **유독물질**
 - 해당없음 (1% 이상 함유한 2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온)
 - 해당없음 (1% 이상 함유한 5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물)
 - [Dolomite] : 해당없음
 - [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 해당없음
 - [Water] : 해당없음
 - [Limestone] : 해당없음
 - [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 해당없음
 - [Titanium dioxide] : 해당없음
 - [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 해당없음
 - [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 해당없음
- **배출량조사대상화학물질**
 - [Dolomite] : 해당없음
 - [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 해당없음
 - [Water] : 해당없음
 - [Limestone] : 해당없음
 - [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 해당없음
 - [Titanium dioxide] : 해당없음
 - [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 해당없음
 - [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 해당없음
 - [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 해당없음
 - [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 해당없음
- **사고대비물질**
 - [Dolomite] : 해당없음
 - [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 해당없음
 - [Water] : 해당없음
 - [Limestone] : 해당없음
 - [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 해당없음
 - [Titanium dioxide] : 해당없음
 - [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 해당없음
 - [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 해당없음
 - [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 해당없음
 - [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 해당없음
- **제한물질**
 - [Dolomite] : 해당없음

- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 해당없음
- [Water] : 해당없음
- [Limestone] : 해당없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 해당없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 해당없음
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 해당없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 해당없음

○ 허가물질

- 해당없음

○ 금지물질

- [Dolomite] : 해당없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 해당없음
- [Water] : 해당없음
- [Limestone] : 해당없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 해당없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 해당없음
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 해당없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당되지 않음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장폐기물에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 잔류성 유기오염물질 관리법

- [Dolomite] : 해당없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 해당없음
- [Water] : 해당없음
- [Limestone] : 해당없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 해당없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 해당없음
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 해당없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과

- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : H331, H311, H301, H314, H317, H410
- [Dolomite] : 해당없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 해당없음
- [Water] : 해당없음
- [Limestone] : 해당없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 해당없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 해당없음
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 해당없음

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- [Dolomite] : 해당없음

- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 해당없음
- [Water] : 해당없음
- [Limestone] : 해당없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 해당없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 해당없음
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 해당없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 해당없음

*** CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)**

- [Dolomite] : 해당없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 해당없음
- [Water] : 해당없음
- [Limestone] : 해당없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 해당없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 해당없음
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 해당없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 해당없음

*** EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)**

- [Dolomite] : 해당없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 해당없음
- [Water] : 해당없음
- [Limestone] : 해당없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 해당없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 해당없음
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 해당없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 해당없음

*** EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)**

- [Dolomite] : 해당없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 해당없음
- [Water] : 해당없음
- [Limestone] : 해당없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 해당없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 해당없음
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 해당없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 해당없음

*** EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)**

- [Dolomite] : 해당없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 해당없음
- [Water] : 해당없음
- [Limestone] : 해당없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 해당없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 해당없음
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 해당없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [Dolomite] : 해당없음
- [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 해당없음

- [Water] : 해당없음
- [Limestone] : 해당없음
- [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 해당없음
- [Titanium dioxide] : 해당없음
- [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 해당없음
- [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 해당없음
- [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 해당없음
- [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 해당없음
- 스펙츨름 협약 물질
 - [Dolomite] : 해당없음
 - [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 해당없음
 - [Water] : 해당없음
 - [Limestone] : 해당없음
 - [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 해당없음
 - [Titanium dioxide] : 해당없음
 - [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 해당없음
 - [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 해당없음
 - [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 해당없음
 - [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 해당없음
- 몬트리올 의정서 물질
 - [Dolomite] : 해당없음
 - [Acrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer] : 해당없음
 - [Water] : 해당없음
 - [Limestone] : 해당없음
 - [Poly[oxy(methylsilylene)]] : 해당없음
 - [Titanium dioxide] : 해당없음
 - [2-Propenoic acid homopolymer sodium salt] : 해당없음
 - [Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ester] : 해당없음
 - [2-메틸-4-아이소싸이아졸린-3-온 ; 2-메틸-2H-아이소싸이아졸-3-온] : 해당없음
 - [5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론, 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과의 혼합물] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 41조 및 고용노동부고시 제2016-19호(물질안전보건자료의 비치 등에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ESIS, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2017-02-10

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 16 회, 2019-10-04

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.